

Лента 4110-18

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 ред.2 с изм.1 от 14.05.24 "Изделия самоклеящиеся"

Описание

Лента самоклеящаяся двусторонняя на бумажной основе. Используется при монтажных, ремонтных и отделочных работах в мебельном производстве, в производстве строительных материалов, в автомобилестроении, на предприятиях по производству бытовой техники. Не подходит для работы с ПВХ.

Применение и использование

- ✓ Швейное производство
- ✓ Запечатывание конвертов
- ✓ Отделочные и монтажные работы
- ✓ Для нужд типографий
- ✓ Склеивание бумаги, упаковка и обмотка коробок
- ✓ Изготовление сувениров
- ✓ Склеивание фотографий
- ✓ При производстве бытовой техники
- ✓ Проклеивании тканей при производстве мебели.

Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.

Размеры

Внутренний диаметр втулки 76 мм
Предельное отклонение по длине согласно ТУ $\pm 5\%$
Предельное отклонение по ширине согласно ТУ $\pm 5\%$
Допускаются склейки (стыки) материала внутри рулона.

Условия поставки

Упаковка ленты в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м x 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Срок хранения

Хранить при температуре плюс 15-25°C и относительной влажности 45-55% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.



Физические свойства

Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	папиросная бумага
Лайнер	силиконизированная бумага
Масса 1 м ² основы	18 $\pm$ 2 г
Масса 1 м ² лайнера	78 $\pm$ 4 г
Цвет	белый

Характеристики

Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862)	6 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине)	15 Н
Адгезия статического сдвига (сила сопротивления статическому сдвигу) (ISO 29863)	не нормируется
Температура применения	+2...+60 (± 5) °C
Температура эксплуатации	-30...+ 75 (± 5) °C

Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14
тел. +7(4742) 46-29-95 www.likk.ru

Внимание!

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.