

Лента 8500

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 ред.2 с изм.1 от 14.05.24 "Изделия самоклеящиеся"

Описание

Лента полимерная соединительная армированная полиэфирной сеткой (аналог Delta Multi Band M60). Прочная, эластичная, влагонепроницаемая. Обладает превосходной адгезией и липкостью ко многим поверхностям, высоким сопротивлением статическому сдвигу.

Применение и использование

- ✓ Проклейка гидро- и пароизоляционных пленок
- ✓ Герметизация швов, стыков труб, панелей и т.д.
- ✓ Склеивание нахлестов рулонов
- ✓ Ремонт поврежденных участков пленок и мембран.

Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.

Перед применением ленты и в случае изменения подкровельного, пароизоляционного материала (пленки, мембраны и др.) рекомендуется проверка совместимости на стройплощадке силами подрядчика.

При использовании ленты в холодное время года следует хранить ленту в тепле и очистить поверхность основания материала (пленок, мембран и др.) от инея.

Размеры

Внутренний диаметр втулки 76 мм
Предельное отклонение по длине согласно ТУ $\pm 5\%$
Предельное отклонение по ширине согласно ТУ $\pm 5\%$
Допускаются склейки (стыки) материала внутри рулона.

Условия поставки

Упаковка ленты в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м x 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Срок хранения

Хранить при температуре плюс 15-25°C и относительной влажности 45-55% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.



Физические свойства

Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	полиэтиленовая пленка, армированная полиэфирной сеткой
Лайнер	силиконизированная бумага
Толщина основы	0,090 \pm 0,009 мм
Размерность сетки	3x25x25
Масса 1м² лайнера	118 \pm 4 г
Цвет	белый

Характеристики

Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862)	18 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине)	45 Н
Адгезия статического сдвига (сила сопротивления статическому сдвигу) (ISO 29863)	не нормируется
Температура применения	+10... +65 (± 5) °C
Температура эксплуатации	-30... +95 (± 5) °C

Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 1
тел. +7(4742) 46-29-95
www.likk.ru

Внимание!

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.