

Технический паспорт изделия (продукта)

Лента 4512

Продукт изготовлен в соответствии с: ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.2024, изм. 2 от 01.12.2025.

Описание

Лента самоклеящаяся двусторонняя на основе бумаги tissue. Устойчива к старению и растворителям, обладает хорошей термостойкостью. Подходит для работы с различными пластмассами, АБС, резиной.

Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.

Размеры

По требованию заказчика.

Предельные отклонения линейных размеров	
Ширина	Отклонение
От 5 до 19 мм вкл.	±1 мм
От 20 до 1240 мм вкл.	±5 %
Отклонение по длине	±5 %

Условия поставки

Упаковка ленты в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Срок хранения

Хранить при температуре плюс 15-25 °С и относительной влажности 45-55 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения - 12 месяцев.

Дополнительная информация

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями.

Информация, содержащаяся в настоящем Техническом паспорте, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на имеющихся у нас знаниях и опыте на дату составления документа. Поскольку продукт может применяться в разнообразных условиях и процессах, находящихся вне сферы нашего контроля, АО «ЛИКК» не несёт ответственности за его пригодность к конкретным производственным процессам, условиям использования, предполагаемому применению и получаемым результатам.



Физические свойства

Тип адгезива	акрилат
Основа	бумага tissue
Лайнер	силиконизированная бумага
Масса 1 м² лайнера	115±5 г
Цвет	полупрозрачный

Характеристики

Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862), не менее	9 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине), не менее	17 Н
Рекомендуемая температура применения	+25 °С
Температура эксплуатации	-20...+100 (±5) °С

Ответственность

Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся изделий, поэтому в каждом конкретном случае Покупателю требуется проводить собственные испытания с целью установления соответствия изделия предполагаемому применению.

Разработал: гл. технолог АО «ЛИКК»

Выдал: химик-технолог АО «ЛИКК»

(Должность)

(Подпись)

Гордиенко А.Е.

(Ф.И.О.)

08.07.2026

(Дата)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14, тел. +7 (4742) 46-29-95, www.likk.ru