

## Технический паспорт изделия (продукта)

### Лента 612

Продукт изготовлен в соответствии с: ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.24, изм. 2 от 01.12.2025.

#### Описание

Лента клеопереносящая безосновная. Устойчива к старению и растворителям, обладает хорошей термостойкостью. Подходит для работы с широким спектром материалов, в т.ч. с различными пластмассами, АБС, резиной.

#### Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.

#### Размеры

По требованию заказчика.

| Предельные отклонения линейных размеров |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Ширина                                  | Отклонение |
| От 5 до 19 мм вкл.                      | ±1 мм      |
| От 20 до 1240 мм вкл.                   | ±5 %       |
| Отклонение по длине                     |            |
| ±5 %                                    |            |

#### Условия поставки

Упаковка ленты в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

#### Срок хранения

Хранить при температуре плюс 15-25 °С и относительной влажности 45-55 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения - 12 месяцев.



#### Физические свойства

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Тип адгезива       | акрилат                   |
| Основа             | отсутствует               |
| Лайнер             | силиконизированная бумага |
| Масса 1 м² лайнера | 115±5 г                   |
| Цвет               | прозрачный                |

#### Характеристики

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862),<br>не менее | 4 Н/см             |
| Липкость (FTM-9 к стальной пластине),<br>не менее       | 7 Н                |
| Рекомендуемая температура применения                    | +25 °С             |
| Температура эксплуатации                                | -20...+120 (±5) °С |

#### Дополнительная информация

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями.

Информация, содержащаяся в настоящем Техническом паспорте, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на имеющихся у нас знаниях и опыте на дату составления документа. Поскольку продукт может применяться в разнообразных условиях и процессах, находящихся вне сферы нашего контроля, АО «ЛИКК» не несёт ответственности за его пригодность к конкретным производственным процессам, условиям использования, предполагаемому применению и получаемым результатам.

#### Ответственность

Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся изделий, поэтому в каждом конкретном случае Покупателю требуется проводить собственные испытания с целью установления соответствия изделия предполагаемому применению.

Разработал: гл. технолог АО «ЛИКК»

Выдал: химик-технолог АО «ЛИКК»

(Должность)

(Подпись)

Гордиенко А.Е.

(Ф.И.О.)

08.07.2026

(Дата)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14, тел. +7 (4742) 46-29-95, [www.likk.ru](http://www.likk.ru)