

 Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Правообладатель - АО «ЛИКК»	 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) IATF 16949:2016	Дата последнего обновления: «08» июля 2026 г. Сведения, содержащиеся в техническом паспорте, действительны на момент (дату) оформления соответствующей версии документа. Для получения актуальных сведений на текущую дату необходимо связаться по телефону: +7 (4742) 42-54-14.
--	---	--

Технический паспорт изделия (продукта)

Лента 8810

Продукт изготовлен в соответствии с: ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.24, изм. 2 от 01.12.2025.

Описание

Лента самоклеящаяся односторонняя на основе комбинированного материала из нетканого полотна и полимерной пленки, армированного полиэфирной сеткой. Обладает высокой адгезией и начальной липкостью, высокой прочностью на разрыв, подходит для работы на сложных, шероховатых поверхностях. Не подходит для работы с ПВХ.

Применение и использование

- ✓ Проклейка гидро- и пароизоляционных пленок.
- ✓ Герметизация швов, стыков труб, панелей и т.д.
- ✓ Ремонт поврежденных участков пленок и мембран.

Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать изделие к поверхности.

Перед применением ленты и в случае изменения подкровельного, пароизоляционного материала (пленки, мембраны и др.) рекомендуется проверка совместимости на стройплощадке силами подрядчика.

При использовании ленты в холодное время года следует хранить ленту в тепле и очистить поверхность основания материала (пленок, мембран и др.) от инея.

Внимание!

Для лент с печатью: допускается незначительная миграция красителя на кожные покровы при непосредственном контакте.

Размеры

По требованию заказчика.

Предельные отклонения линейных размеров	
Ширина	Отклонение
От 5 до 19 мм вкл.	±1 мм
От 20 до 1050 мм вкл.	±5 %
Отклонение по длине	
±5 %	

Условия поставки

Упаковка изделий в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м x 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Физические свойства

Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	комбинированный материал из нетканого полотна и полимерной пленки, армированный полиэфирной сеткой
Лайнер	силиконизированная бумага
Плотность основы	60±5 г/м²
Размерность сетки	3x25x25 мм
Цвет	белый

Характеристики

Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862), не менее	10 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине), не менее	16 Н
Температура применения	+2... +60 (±5) °C
Температура эксплуатации	-30... +75 (±5) °C

Дополнительная информация

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями.

Информация, содержащаяся в настоящем Техническом паспорте, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на имеющихся у нас знаниях и опыте на дату составления документа. Поскольку продукт может применяться в разнообразных условиях и процессах, находящихся вне сферы нашего контроля, АО «ЛИКК» не несёт ответственности за его пригодность к конкретным производственным процессам, условиям использования, предполагаемому применению и получаемым результатам.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14, тел. +7 (4742) 46-29-95, www.likk.ru

 Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Правообладатель - АО «ЛИКК»	 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) IATF 16949:2016	Дата последнего обновления: «08» июля 2026 г. Сведения, содержащиеся в техническом паспорте, действительны на момент (дату) оформления соответствующей версии документа. Для получения актуальных сведений на текущую дату необходимо связаться по телефону: +7 (4742) 42-54-14.
--	---	--

Срок хранения Хранить при температуре плюс 15-25 °С и относительной влажности 45-55 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения - 12 месяцев.	Ответственность Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся изделий, поэтому в каждом конкретном случае Покупателю требуется проводить собственные испытания с целью установления соответствия изделия предполагаемому применению.
--	--

Разработал: гл. технолог АО «ЛИКК»



Гордиенко А.Е.

08.07.2026

Выдал: химик-технолог АО «ЛИКК»
(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Дата)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14,
тел. +7 (4742) 46-29-95, www.likk.ru