

 Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Правообладатель - АО «ЛИКК»	 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) IATF 16949:2016	Дата последнего обновления: «25» июня 2026 г. Сведения, содержащиеся в техническом паспорте, действительны на момент (дату) оформления соответствующей версии документа. Для получения актуальных сведений на текущую дату необходимо связаться по телефону: +7 (4742) 42-54-14.
--	---	--

Технический паспорт изделия (продукта)

Лента ЛТ

Продукт изготовлен в соответствии с: ТУ 22.29.22-002-49174898-2025 (разработаны на основе ТУ 6-17-626-79 «Лента склеивающая ЛТ»).

Описание

Лента односторонняя, электроизоляционная, самоклеящаяся на основе полиэтилентерефталатной пленки толщиной 23 мкм. Характеризуется повышенными адгезионными свойствами.

Применение и использование

- ✓ Обмотка различных промышленных товаров.
- ✓ Склеивание полимерных лент и пленок.
- ✓ Склеивание бумаги и других материалов.
- ✓ Улучшенный аналог ленты ЛТ производства «Карпол».
- ✓ Применяется в электротехнической и радиоэлектронной промышленности.
- ✓ Обладает электроизоляционными свойствами и сохраняет исходные качества в широком диапазоне температур.
- ✓ Применяется в качестве изоляционного материала для нужд промышленных предприятий.

Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.

Размеры

Внутренний диаметр втулки - 76,6±1 мм, 38±0,8 мм. Намотка (1÷1000 пог. м.) - по требованию заказчика.

Ширина (10÷1050 мм) - по требованию заказчика.

Предельное отклонение по длине согласно ТУ - ±3 %.

Предельное отклонение по ширине согласно ТУ - ±1 мм.

Допускается одна склейка (стык) материала внутри рулона длиной более 100 м.

Условия поставки

Упаковка изделий в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м.

Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Срок хранения

Хранить при температуре плюс 15-25 °С и относительной влажности 45-55 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения - 12 месяцев.

Ответственность

Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся изделий, поэтому в каждом конкретном случае Покупателю требуется проводить собственные испытания с целью установления соответствия изделия предполагаемому применению.



Физические свойства

Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	полиэтилентерефталатная пленка
Лайнер	отсутствует
Толщина основы	0,023±0,002 мм
Цвет	прозрачный

Характеристики

Адгезия к стали под углом 180° (Afera 5001A), не менее	7 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине), не менее	17,5 Н
Адгезия статического сдвига (сила сопротивления статическому сдвигу) (Afera 5012), не менее	250 мин
Температура применения	+2...+60 (±5) °С
Температура эксплуатации	-30...+75 (±5) °С

Дополнительная информация

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями.

Информация, содержащаяся в настоящем Техническом паспорте, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на имеющихся у нас знаниях и опыте на дату составления документа. Поскольку продукт может применяться в разнообразных условиях и процессах, находящихся вне сферы нашего контроля, АО «ЛИКК» не несёт ответственности за его пригодность к конкретным производственным процессам, условиям использования, предполагаемому применению и получаемым результатам.

Разработал: гл. технолог АО «ЛИКК»

Гордиенко А.Е.

25.06.2026

Выдал: химик-технолог АО «ЛИКК»

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Дата)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14, тел. +7(4742) 42-54-17, www.likk.ru